



INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Descrição do Produto: SOFTCAR HOME

Gravação: ITAPEMA

Espessuras usuais: 1.0 mm / 1.2mm

Composição Química: Resina de PVC, Carbonato de Cálcio, DOP (plastificante), Estabilizantes (à base de: bário cádmio e zinco), fluido de silicone, água raz (evapora totalmente no processo), planagem (agente expensor) e pigmentos termoplásticos.

| | |
|---------------------|-----------------|
| Resina PVC | 49,230 % |
| Carbonato de Cálcio | 33,200 % |
| DOP plastificante | 26,300% |
| Estabilizante | 0,790 % |
| Pigmentos | 5,190 % |
| Fluido de Silicone | 0,078 % |
| Água Raz | 1,487 % |
| Flex Par | 2,379 % |
| Planagem (expensor) | 1,428% |
| Oxido de Zinco | 0,312% |
| TOTAL | 100,000% |

Substrato: Malha de Algodão 30/1 PA que suporta em torno de 150°C a 200°C de temperatura.

Limpeza: No que se refere à limpeza do produto, esta poderá ser feita utilizando-se tão somente **água e pano úmido**. Qualquer outro produto, nós não indicamos.

Mauricio Vallim – Dpto. Comercial